

Abiurana

Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Massendichte	1.030-1.170 kg/m ³ (bei 12% Feuchtigkeit)
Härte	12.200 N (Janka)
Maserungen	Fein
Verarbeitung der Oberfläche	Abiurana behandelen? Houd er dan rekening mee dat olie of beits niet direct wordt opgenomen door het hout.
Herkunftsgebiet	Tropisches Südamerika
Alternative Bezeichnungen	Abiorana, Caimito, Akoinsiba
Familie	Sapotaceae