

## Basralocus

<b>Nachhaltigkeit</b>	Klasse 2v
<b>Stärke Klasse</b>	Kategorie 3/Tropisch/NEN 5493 ist Staerke Klasse D18 (NEN-EN 338)
<b>Anwendungen</b>	Basralocus Holz wirt verwendet für Parkett, Fassade, Cladding, Holzverkleidung
<b>Volumen Masse</b>	Frisch 1000-1150 kg/m <sup>3</sup> . Bei 12% Feuchtigkeit 750-850 kg/m <sup>3</sup> .
<b>Farbe</b>	Basralocus holz ist mittel bis dunkel braun
<b>Draht</b>	Geradlinig, meistens Kreuz oder verwirrt
<b>Nerven</b>	Fein bis mäßig grob
<b>Trocknen</b>	Langsam
<b>Härte</b>	8400 N Janka
<b>Nageln/schrauben</b>	Mäßig
<b>Finishing fläche</b>	Gut
<b>Herkunft Gebiet</b>	Surinam, Brasilien
<b>Andere Namen</b>	Guyana teak, Basterd locus, angélique, angelica do para
<b>Familie</b>	Leguminosae (Caesalpiniaceae)
<b>Unsere Projekte</b>	<a href="#">Gevelbekleding Villa Brummen</a> , <a href="#">duurzame gevelbekleding St. Michielsgestel</a>