Dapalo

Dauerhaftigkeit	Klasse 1 bis 2
Anwendungen	Parkbänke, Fassaden, Promenaden/Beläge und LKW-Böden.
Massendichte	Frisch 1000-1100 kg/m3, bei 12% Feuchtigkeit 750-900 kg/m3
Farbe	Das Kernholz hat eine braune Farbe mit einer grünen Tönung und weist manchmal schmale schwarze Streifen auf. Das Splintholz ist leicht vom Kernholz zu unterscheiden.
Details	Bei der Verleimung gibt es gute Erfahrungen.
Draht	Die Maserung ist gerade und bisweilen unregelmäßig. Wechseldrehwuchs kann vorkommen.
Maserungen	Die Textur ist mittelmäßig grob.
Trocknen	Die Trocknung muss mit Vorsicht erfolgen, damit Risse und ein Verziehen vermieden werden.
Bearbeitungsmöglichkeiten	Eine maschinelle Bearbeitung lässt sich gut erledigen und erzeugt glatte Oberflächen.
Einnageln/schrauben	Vorbohren zum Verschrauben wird empfohlen.
Verarbeitung der Oberfläche	Bei der Oberflächenbehandlung gibt es gute Erfahrungen.
Botanischer Name	Terminalia spec. div.
Herkunftsgebiet	Süd-Amerika
Alternative Bezeichnungen	Nargusta, Tanimbuca
Familie	Combretaceae