Favinha

Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Anwendungen	Spundbohlen und Verkleidungen, Decks, Konstruktion und Holzfender, Brückendecks.
Massendichte	Bei 12% Feuchtigkeit 680-950 kg/m3
Farbe	Schönes goldgelbes, manchmal auch braun geädertes Kernholz mit einem bemerkenswerten Glanz. Unbehandeltes Favinha altert mit der Zeit ein wenig.
Draht	Unregelmäßige Maserung und Kreuzmaserung
Maserungen	Die Maserung des Favinha-Holzes ist mäßig grob
Trocknen	Favinha Hartholz trocknet langsam bei gleichzeitigem Risiko auf Risse oder Verformungen.
Härte	längsseitig 6.530 N (Janka)
Bearbeitungsmöglichkeiten	Diese Holzart lässt sich einfach bearbeiten, sowohl maschinell als mit der Hand.
Einnageln/schrauben	Bei Favinha-Holz ist ein Vorbohren erforderlich
Verarbeitung der Oberfläche	Gut, einfach und flach
Botanischer Name	Enterolobium schomburgkii
Herkunftsgebiet	Brazilien
Alternative Bezeichnungen	Batibatra
Hintergrundinformationen	Der Favinha-Baum erreicht im Schnitt eine Höhe von 30 bis 40 Meter. Der Stamm kann einen Durchmesser von bis zu 180 cm aufweisen.