

Guariuba/Mururé

Dauerhaftigkeit	Klasse 1, obererdig wie auch bei direktem Bodenkontakt
Massendichte	Frisch 1000-1200 kg/m³, bei 12% Feuchtigkeitsgehalt 700-800 kg/m³.
Farbe	Frisch gesägt gelb, verfärbt sich schnell ins Dunkelbraune.
Anwendungen	Gartenmöbel, Zimmerei, Decks, Türen, Fenster, Treppen.
Stärkeklasse	unbekannt
Brandklasse gevel	D, en B mogelijk met Forestlines®
Härte	Längsseitig 6200 N, kopfseitig 7800 N (nach Janka)
Draht	Gerade, gelegentlich unregelmäßige (Kreuz-) Maserung.
Maserungen	Mäßig grob
Stabilität	Gering
Trocknen	Die Lufttrocknung gelingt schnell frei von zu vielen Verformungen und Oberflächenrissen. Das beschleunigte Trocknen muss sorgfältig durchgeführt werden, um Längs- und Endrisse zu vermeiden.
Details	Trockenes Guariuba enthält 0,2-1% Kiesel.
Einnageln/schrauben	Gut, Nägel haben einen guten Halt. Wenn geschraubt werden soll, wird Vorbohren empfohlen.
Verarbeitung der Oberfläche	Gut
Botanischer Name	<i>Clarisia racemosa</i>
Herkunftsgebiet	Tropisches Südamerika
Alternative Bezeichnungen	e, Guariuba, Oiticica Amarela, Quariuba, Tatajuba Amarela, Moral, Mata Palo, Pituca, Capinuri, Turupay Amarillo
Hintergrundinformationen	Das schmale, 20-50 mm breite, weiße bis hellgelbe Splintholz setzt sich deutlich vom Kernholz ab, das frisch deutlich gelb ist und unter bestimmter Lichteinwirkung braun/rotbraun mit einem goldenen Glanz wird. Bei einer welligen Musterung im Holz kann vielfach eine sehr ansprechende Maserung entstehen.
Familie	Moraceae