Iroko

Dauerhaftigkeit	1-2
Massendichte	(470-)650(-850) kg/m3 bij 12% vochtgehalte
Farbe	Lichtbruin tot gelig
Anwendungen	Kozijnen, gevelbekleding, parketvloeren, trappen, meubels en in de scheepsbouw en wagonbouw
Stärkeklasse	D24 of D40
Brandklasse gevel	D
Härte	5600N volgens Janka
Draht	Recht tot kruisdraad, soms golvend
Maserungen	Matig grof
Stabilität	Gering
Trocknen	Matig snel, hout met veel inhoudsstoffen droogt aanzienlijk langzamer.
Bearbeitungsmöglichkeiten	Goed, zowel met handgereedschap als machinaal.
Details	Iroko bevat een giftige stof genaamd chlorophorine. Wees behoedzaam bij het bewerken van Iroko want deze stof kan leiden tot slijmvliesontstekingen en huidaandoeningen
Einnageln/schrauben	Redelijk. Voorboren wordt aangeraden. Er kunnen grijs tot zwarte verkleuringen ontstaan in contact met ijzer.
Verarbeitung der Oberfläche	Matig
Botanischer Name	Milicia excelsa
Herkunftsgebiet	Tropisch Afrika
Alternative Bezeichnungen	African Teak, Mereira, Odum, Kambala, Lusanda
Qualitätsanforderungen	Iroko staat opgenomen in de NEN 5482 en
Familie	Moraceae