Jarana

Dauerhaftigkeit	Langlebig bis sehr langlebig
Stärkeklasse	D40
Massendichte	Frisch 1.250 kg/m³. Bei 12% Feuchtigkeit 930-1.040 kg/m³.
Farbe	Frisch ist das Kernholz hellbraun bis rotbraun gefärbt. Nach Trocknung und Sonneneinstrahlung verändert sich die Farbe in ein dunkles Rotbraun. Der Glanz ist mittelstark ausgeprägt. Das Splintholz ist heller und dadurch gut zu unterscheiden.
Maserungen	Das Holz ist längsfaserig, manchmal verflochten. Die Zeichnung ist mäßig bis fein.
Stabilität	Jarana-Holz verfügt in der Regel über eine ansprechende und feine Maserung mit auf der Oberfläche einigen Millimeter breiten Linien.
Trocknen	Die Trocknung erfolgt schnell, sollte aber schonend erfolgen, um Verformungen zu vermeiden.
Bearbeitungsmöglichkeiten	Die Verarbeitung dieser vergleichsweise schweren Holzart gelingt relativ gut. Das Silizium der Kieselsäure sorgt für einen leichter Abstumpfungseffekt.
Einnageln/schrauben	Vorbohren wird empfohlen
Botanischer Name	Lecythis jarana
Herkunftsgebiet	Amazonas-Region in Brasilien
Alternative Bezeichnungen	Inhauba, Inhaiba, Sapucaia
Allgemeines	Die Stämme aus Jarana-Holz sind großformig, es können also größere Elemente hergestellt werden.