Jatoba

Dauerhaftigkeit	Klasse 1-2
Massendichte	Frisch 1000-1200 kg/m3, bei 12% Feuchtigkeitsgehalt von 750 bis 850 kg/m3
Farbe	Jatoba Holz hat einen rötlichen bis dunkelgelben Farbton
Anwendungen	Jatoba Holz eignet sich idealerweise für Bodenbeläge, Möbel, Fußböden.
Stärkeklasse	D40
Brandklasse gevel	D, mogelijk B
Härte	Längsseitig 10.400-14.600 N
Draht	Fein bis mittelgroß
Trocknen	Langsam
Bearbeitungsmöglichkeiten	Das Jatoba-Holz lässt sich relativ einfach bearbeiten und sehr gut glatt abarbeiten.
Details	Das Kernholz ist sehr schwer zu imprägnieren.
Einnageln/schrauben	Vorbohren erforderlich
Verarbeitung der Oberfläche	Gut mit einem Lösungsmittel. Bei der Anwendung einer Lösung auf Wasserbasis ist eine Versiegelung erforderlich, um das Eindringen der Inhaltsstoffe zu verhindern.
Herkunftsgebiet	Südamerika
Alternative Bezeichnungen	Locus, Rode locus, Jutai, Courbaril, Brazilian Cherry
Allgemeines	Wilt u Jatoba hout kopen? Voor de exacte prijs van Jatoba vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij leveren uitsluitend Jatoba met FSC keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
Familie	Leguminosae