

Louro Faia

Wichtigste Eigenschaften	Louro Faia is hard, zwaar en bruin van kleur. Met de nodige zorg is het goed te bewerken.
Dauerhaftigkeit	Klasse 1-2 (kernhout)
Massendichte	Vers ca. 1200 kg/m ³ , bij 12% vochtgehalte 900 - 1000 kg / m ³
Farbe	Bruin tot roodbruin, met opvallende spiegeltekening op het kwartierse vlak.
Anwendungen	Louro Faia hout wordt toegepast als vlonders, constructiehout en palen . Wordt ook regelmatig in een interieur toegepast.
Stärkeklasse	Niet bekend
Härte	9550 - 9750 N
Draht	Louro Faia hardhout heeft een rechte draad.
Maserungen	Matig grof
Trocknen	Voorzichtig drogen is aanbevolen. Bij te snelle droging bestaat de neiging tot vervorming en collapsvorming. Na zorgvuldige droging is Louro Faia een stabiele houtsoort.
Bearbeitungsmöglichkeiten	Louro Faia hout is goed te bewerken. Bij afwerking van het kwartierse vlak kunnen soms cellen uitgerukt worden vanwege de opvallende houtstralen.
Details	Vers gekapt ruikt het hout een beetje. Na droging verdwijnt de geur.
Einnageln/schrauben	Voorboren aanbevolen.
Verarbeitung der Oberfläche	Goed.
Botanischer Name	Roupala montana var.
Herkunftsgebiet	Louro Faia hardhout groeit in tropisch Zuid-Amerika
Alternative Bezeichnungen	Roupala, Catucaém, Carvalho, Carne de vaca.
Allgemeines	Zowel ruw gezaagd als geschaafd verkrijgbaar.
Familie	Proteaceae