

Louro Preto

Dauerhaftigkeit	Klasse 1 (bei oberirdiger Anwendung)
Massendichte	Frisch 950 kg/m3. Bei 12% Feuchtigkeitsgehalt von 660 bis 820 kg/m3.
Farbe	Louro Preto ist leicht goldbraun bis dunkelbraun, manchmal mit dunklen Streifen und Flecken. Der Splint ist gelblich-weiß bis grau. Louro Preto hat einen schönen Glanz.
Anwendungen	Verkleidung, Pfähle, Verkleidungen, Bodenplatten
Brandklasse gevel	D
Härte	Längsseitig 4900 N
Draht	Gerade, gelegentlich unregelmäßige oder gewellte Maserung
Trocknen	Bis zu einer Dicke von etwa 33 mm trocknet das Holz relativ einfach, mit einer gewissen Neigung zum Verzug. Bei einer höheren Dicke trocknet das Holz schwieriger.
Bearbeitungsmöglichkeiten	Louro Preto Holz lässt sich leicht bearbeiten und weist eine glatte Oberfläche auf
Details	Frisch gesägtes Louro Preto hat in der Regel einen angenehmen Geruch.
Einnageln/schrauben	Gut. Vorbohren wird, aufgrund etwaiger Abspaltungen, empfohlen.
Herkunftsgebiet	Südamerika
Familie	Lauraceae
Übersicht unserer Referenzprojekte	Gevel De Stadhouders , Erkerhuis Midlaren , Speeltuin Snowworld