

Massaranduba

Dauerhaftigkeit	Klasse 1-2
Stärkeklasse	D60
Anwendungen	Brückendecken, Fußböden, Konstruktionen und Gartenholz. Darüber Massaranduba zum Drehen, Blasinstrumente und Parkettböden.
Massendichte	Frisch 1.050-1.350 kg/m ³ . Bei 12% Feuchtigkeitsgehalt von 900 bis 1.100 kg/m ³
Farbe	Massaranduba Holz ist für seine dunkelrote Farbgebung bekannt.
Details	Frisch ist Massaranduba holzfleischfarbend, eher dunkel bis hin zu graubraun, dunkelbraun und manchmal sogar lila-braun. Das Kernholz ist deutlich von dem 30-50 mm weiß bis braunen Splint zu unterscheiden.
Draht	Gerade, manchmal leicht gewellte oder Kreuzmaserung
Maserungen	Diese tropische Holzart verfügt über eine feine Maserung.
Stabilität	Mittelmäßig
Trocknen	Massaranduba Holz trocknet sehr langsam, mit einer starken Tendenz zu Verzerrungen und Rissen an der Oberfläche.
Härte	Längsseitig 14.200 N (nach Janka)
Bearbeitungsmöglichkeiten	Lässt sich trotz seiner hohen Dichte relativ gut bearbeiten. Massaranduba hat eine sehr glatte Fläche. Der Holzstaub kann Entzündungen der Augen und Schleimhäute verursachen.
Einnageln/schrauben	Vorbohren erforderlich
Verarbeitung der Oberfläche	Gut
Botanischer Name	Manilkara bidentata
Herkunftsgebiet	Surinam, Guyana, Brasilien und Zentralamerika
Alternative Bezeichnungen	Maçaranduba, maparajuba (Brasilien), Balata rouge, Balata Franken boulet bois (Französisch-Guayana), Kugel Holz, Rindfleisch Holz (Guyana), konvex Industrie, Balata, Pferdefleisch Holz (Surinam).
Allgemeines	Voor de exacte prijs van Massaranduba hardhout vragen wij u om contact met ons op te nemen.
Familie	Sapotaceae
Übersicht unserer Referenzprojekte	Zuiderwoude Steg /Deck