

## Muirapiranga

Klasse 1-2 Dauerhaftigkeit Stärkeklasse Nicht bekannt

Diese exklusive, luxuriös anmutende Holzart eignet sich für Innen- und Anwendungen

Außenverkleidungen, exklusive Luxusmöbel, Furniere, Pfosten, Parkett, Drechselarbeiten und dekorative Zwecke (z.B. Schmuck und Musikinstrumente).

Massendichte Frisch 1230 kg/m3. Bei 12% Feuchtigkeitsgehalt 900-1100 kg/m3.

**Farbe** Bordeauxrot/braun mit dunkelbraunen/schwarzen Holzadern

Das dicke Splintholz hat eine gelb-weiße Farbe und ist deutlich vom Kernholz zu unterscheiden. Das Kernholz weist meist einen kirschfarbenden oder goldenen Glanz **Details** 

auf. Muira Piranga ist eine sehr langlebige Holzart und ist resistent gegen Fäulnis, Pilze

und Termiten.

Muira Piranga ist normalerweise ein längsfaseriges Holz, aber gelegentlich tritt auch **Draht** 

eine Querfaserung auf.

Maserungen Die Maserung von Muira Piranga-Holz ist fein bis mittelgrob

Langsam ohne große Risiken, wobei Verformungen und Trocknungsrisse selten **Trocknen** 

auftreten.

Als rotbraunes tropisches Hartholz hat Muira Piranga eine Härte von 9000 N Härte

Längsebene

Trotz der für das Hartholz kennzeichnenden Härte lässt sich Muira Piranga relativ leicht Bearbeitungsmöglichkeiten

bearbeiten und es erhält beim Polieren einen leuchtenden Hochglanz.

Einnageln/schrauben Hält Nägel/Schrauben sehr gut. Vorbohren empfohlen.

Verarbeitung der Oberfläche Gut und lässt sich auf einen schönen Hochglanz hin polieren.

**Botanischer Name** Brosimum Paraense Huber, B. Lanciferum Ducke.

Herkunftsgebiet Brasilien, Amazonas und Pará.

Alternative Bezeichnungen Pau Rainha, Pao Brasil, Conduru, Satinwood, Palo de Sangre, Bloodwood.

**Familie** Moraceae

Übersicht unserer Referenzprojekte Bahnhof Holendrecht (Niederlande), Treppengeländer