

Pakan

Dauerhaftigkeit	Klasse 1-2
Massendichte	Frisch 1050-1150 kg/m ³ . Bei 12% Feuchtigkeitsgehalt 850-900 kg/m ³ .
Farbe	Pakan Holz ist gelb bis hellbraun
Anwendungen	Pakan Holz eignet sich für Verkleidung, Terrassendielen, LKW-Fußböden, Innenausbau, Innenboden
Stärkeklasse	unbekannt
Draht	gerade
Trocknen	Mit Vorsicht, da empfindlich.
Bearbeitungsmöglichkeiten	Mäßig
Details	Pakan hat eine schöne Musterung
Einnageln/schrauben	Vorbohren erforderlich
Herkunftsgebiet	Surinam, Französisch-Guyana, Brasilien
Alternative Bezeichnungen	Gelbes Herz
Familie	Guttiferae