

## Sucupira preto

<b>Massendichte</b>	Frisch 1100-1200 kg/m3. Bei 12% Feuchtigkeitsgehalt 850-950 kg/m3.
<b>Farbe</b>	Sucupira-Holz hat eine braune Farbe
<b>Anwendungen</b>	Sucupira preto ist eine sehr harte Holzart, die für Möbel, Treppen, Verkleidungen im Innen- und Außenbereich bestens geeignet ist. Darüber hinaus ist Sucupira eine beliebte Holzsorte für <a href="#">Parkett und Holzdielen</a> .
<b>Stärkeklasse</b>	Klasse 2
<b>Härte</b>	Längsebene 8750 N nach Janka
<b>Draht</b>	Längsfaserig, allerdings können Querfaserungen und wellige Strukturen vorkommen.
<b>Maserungen</b>	Mäßig grob bis grob
<b>Trocknen</b>	Sucupira Preto-Holz trocknet langsam
<b>Bearbeitungsmöglichkeiten</b>	Im Allgemeinen lässt sich Sucupira sehr schwierig verarbeiten.  In Brasilien wird gleich eine ganze Reihe von Sucupiras unterschieden. Diese werden durch den Namen "sucupira" gekennzeichnet, ergänzt um die Farbe oder ein bestimmtes Merkmal, so wie im konkreten Fall Preta. Sucupira Vermelho/Amarelo zum Beispiel ist eine rote Variante dieser Holzart.
<b>Einägeln/schrauben</b>	Vorbohren erforderlich
<b>Verarbeitung der Oberfläche</b>	Gut
<b>Botanischer Name</b>	Dipterocarpus purpurea
<b>Herkunftsgebiet</b>	Brasilien, Guyana, Surinam
<b>Alternative Bezeichnungen</b>	Black Kabbes (Tatabu), Alcornoque
<b>Familie</b>	Leguminosae