



Sucupira Vermelho

Brandklasse gevel	D
Draht	Gerade, eine Kreuzmaserung tritt jedoch auch häufig auf.
Maserungen	Grob
Stabilität	Wahrscheinlich gering.
Einnageln/schrauben	Mäßig. Vorbohren wird empfohlen.
Verarbeitung der Oberfläche	Gut