

Tali

Wichtigste Eigenschaften	Tali hout is hard. Wanneer het goed gedroogd is, is tali heel glad te bewerken en heel stabiel, waardoor het zeer geschikt is voor terrassen en bruggen.
Dauerhaftigkeit	Klasse 1 (kernhout)
Massendichte	Vers 1000-1200 kg/m ³ , bij 12% vochtgehalte 850-950 kg/m ³
Farbe	Tali is geel bruin van kleur, heel gelijkmatig van structuur. Het hout wordt donkerder na verloop van tijd.
Anwendungen	Tali hout wordt toegepast als • vlonders, • terrasplanken, • brugdekken • zware constructies zoals damwanden • gevels.
Stärkeklasse	D40
Brandklasse gevel	D
Härte	12900 N - zeer hard
Draht	Kruisdraad
Maserungen	Matig grof
Stabilität	Na zorgvuldige droging is de Tali houtsoort zeer stabiele
Trocknen	Langzaam drogen is aanbevolen bij Tali hardhout. Bij te snelle droging bestaat de neiging tot vervorming
Bearbeitungsmöglichkeiten	Vrij moeilijk te bewerken. Goede stofafzuiging is voorgeschreven vanwege irriterende inhoudsstoffen
Details	Vers gekapt is het hout geel tot oranjebruin. Na enige tijd wordt de kleur donkerder naar donker bruin.
Einnageln/schrauben	Voorboren noodzakelijk
Verarbeitung der Oberfläche	Goed, heel glad af te werken.
Botanischer Name	Erythrophleum ivorense / micranthum / suaveolens / guineense
Herkunftsgebiet	Tali hout groeit in Tropisch Afrika
Alternative Bezeichnungen	Missanda
Hintergrundinformationen	Dankzij zijn hoge natuurlijke duurzaamheid en sterkte biedt Tali hout een lange levensduur, zelfs onder extreme weersomstandigheden of in direct contact met water of grond. Hoewel de Tali houtsoort moeilijk te bewerken is vanwege zijn hoge dichtheid en interlocked grain, is het met het juiste gereedschap goed te zagen, boren en schaven. Voorboren bij het schroeven wordt sterk aanbevolen. Het hout kan eventueel worden afgewerkt met olie of beits, maar door zijn natuurlijke eigenschappen is behandeling niet noodzakelijk.
Qualitätsanforderungen	Genoemd in NEN 5493
Allgemeines	Zowel ruw gezaagd al geschaafd verkrijgbaar.
Familie	Leguminosae (Caesalpinhiaceae)