

Tauari branco

Wichtigste Eigenschaften	De kleur van het kernhout is wittig tot gelig. Bij Tauari Branco komt vals kernhout (te herkennen aan bruin/roze kleur met zwarte strepen) voor. Sommige Tauari-soorten kunnen tot 0,8% kiezel bevatten. Tauari varieert sterk in gewicht, waarschijnlijk door het mengen van ca. 18 Couratari soorten. In het hout komen soms harskanalen van meerdere centimeters breed en meerdere decimeters lang voor. De harsgangen worden gekenmerkt door de zwarte inhoudsstoffen.
Duurzaamheid	Variabel: klasse 2-4
Massendichte	550-650 kg/m ³
Farbe	Wit, lichtgeel tot grijsgeel
Anwendungen	Kozijnen, binnenbetimmeringen, muziekinstrumenten, speelgoed, finer. Hoofdzakelijk binnentoepassingen.
Stärkeklasse	Niet bekend
Härte	3900-4400N volgens Janka
Draht	Recht, soms kruisdraad
Maserungen	Matig grof
Stabilität	Vermoedelijk middelmatig
Trocknen	Matig snel, vrij gemakkelijk te drogen met weinig neiging tot scheuren of vervormen
Bearbeitungsmöglichkeiten	Tauari branco laat zich goed bewerken, echter door het kiezelgehalte kunnen snijgereedschappen bot worden.
Details	Kan harsgangen bevatten, ook wel charcoal genoemd.
Einnageln/schrauben	Goed
Verarbeitung der Oberfläche	Goed
Botanischer Name	Couratari spp.
Herkunftsgebiet	Tropisch Zuid- en Midden Amerika
Alternative Bezeichnungen	Ingipipa, Couatari, Surinaams Eiken
Allgemeines	Tauari branco laat zich vermoedelijk goed impregneren
Familie	Lecythidaceae