



Timborana

| | |
|---|--|
| Dauerhaftigkeit | Klasse 2 |
| Massendichte | Frisch 1050 kg/m3. Bei 12% Feuchtigkeitsgehalt 850 kg/m3. |
| Farbe | Timborana Holz ist gelb bis rotbraun. |
| Anwendungen | Timborana ist als Bauholz, für Wandverkleidungen, als Außenholz, Belag und Bankplatten geeignet |
| Draht | Gerade oder unregelmäßige Maserung. |
| Maserungen | Fein bis mäßig grob und gleichmäßig. |
| Trocknen | Etwas beschwerlich, Neigung zur Rissbildung. |
| Bearbeitungsmöglichkeiten | Bearbeitung des Timborana Holz erfolgt gut. Gehobelt wird das Holz glatt. |
| Details | Das Kernholz des Timborana Holzes ist vom Splintholz leicht zu unterscheiden. Es gibt auch hellere Bereiche im Holz. Das Holz hat eine schöne Musterung. |
| Einnageln/schrauben | Schwierige. Vorbohren erforderlich. |
| Herkunftsgebiet | Brasilien |
| Alternative Bezeichnungen | Golden Teak, Pikin-misiki, Favinha Prunelha |
| Familie | Fabaceae-mimosoideae |
| Übersicht unserer Referenzprojekte | Fassade - Het ronde erf |