Timborana

Dauerhaftigkeit	Klasse 2
Anwendungen	Timborana ist als Bauholz, für Wandverkleidungen, als Außenholz, Belag und Bankplatten geeignet
Massendichte	Frisch 1050 kg/m3. Bei 12% Feuchtigkeitsgehalt 850 kg/m3.
Farbe	Timborana Holz ist gelb bis rotbraun.
Details	Das Kernholz des Timborana Holzes ist vom Splintholz leicht zu unterscheiden. Es gibt auch hellere Bereiche im Holz. Das Holz hat eine schöne Musterung.
Draht	Gerade oder unregelmäßige Maserung.
Maserungen	Fein bis mäßig grob und gleichmäßig.
Trocknen	Etwas beschwerlich, Neigung zur Rissbildung.
Bearbeitungsmöglichkeiten	Bearbeitung des Timborana Holz erfolgt gut. Gehobelt wird das Holz glatt.
Einnageln/schrauben	Schwierige. Vorbohren erforderlich.
Herkunftsgebiet	Brasilien
Alternative Bezeichnungen	Golden Teak, Pikin-misiki, Favinha Prunelha
Familie	Fabaceae-mimosoideae
Übersicht unserer Referenzprojekte	Fassade - Het ronde erf