

Azobé

Durability	Klasse 1-2, overgangshout 2
Strength class	D70
Applications	Azobé hardhout is geschikt voor oa steigers , platen, palen , damwanden , gordingen, sluisdeuren
Mass volume	Vers 1100-1300 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 950-1050 kg/m ³ .
Colour	Azobé hout is donkerbruin-rood
Grain	Meestal kruisdraad of onregelmatige draad
Werken	Groot
Drying	Azobé hout droogt zeer langzaam
Hardness	Langsvlak 17.000 N
Machining	Ondanks de hardheid kan Azobé vrij gemakkelijk machinaal worden bewerkt
Screwing/nailing	Voorboren is bij Azobé noodzakelijk
Finishing surface	Goed
Botanical name	Lophira alata
Origin area	Tropisch West-Afrika
Other names	Bongossi, Ekki
Quality requirements	Azobé staat genoemd in de NEN 5493 'Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen.
Family	Ochnaceae
Projects	Surfsteiger Langerarse plas Speeltuín Snowworld