

Louro Faia

Most important characteristics	Louro Faia is hard, zwaar en bruin van kleur. Met de nodige zorg is het goed te bewerken.
Durability class	Klasse 1-2 (kernhout)
Specific gravity	Vers ca. 1200 kg/m3, bij 12% vochtgehalte 900 - 1000 kg / m3
Colour	Bruin tot roodbruin, met opvallende spiegeltekening op het kwartierse vlak.
Applications	Louro Faia hout wordt toegepast als vlonders, constructiehout en palen. Wordt ook regelmatig in een interieur toegepast.
Strength class	Niet bekend
Hardness	9550 - 9750 N
Grain	Louro Faia hardhout heeft een rechte draad.
Timber texture	Matig grof
Drying	Voorzichtig drogen is aanbevolen. Bij te snelle droging bestaat de neiging tot vervorming en collapsvorming. Na zorgvuldige droging is Louro Faia een stabiele houtsoort.
Workability	Louro Faia hout is goed te bewerken. Bij afwerking van het kwartierse vlak kunnen soms cellen uitgerukt worden vanwege de opvallende houtstralen.
Details	Vers gekapt ruikt het hout een beetje. Na droging verdwijnt de geur.
Screwing/nailing	Voorboren aanbevolen.
Finishing of surface	Goed.
Botanical name	Roupala montana var.
Origin area	Louro Faia hardhout groeit in tropisch Zuid-Amerika
Other names	Roupala, Catucaém, Carvalho, Carne de vaca.
Remarks	Zowel ruw gezaagd als geschaafd verkrijgbaar.
Family	Proteaceae