

HOUT INFORMATIE TIMBORANA



KLIMAAT NEUTRAAL?



JA



NEE

VOLUMIEKE MASSA

1050

VERS
kg / m³

HARDHEID

8400

N LANGSVLAK

DUURZAAMHEIDS KLASSE

2

DUURZAAM

Timborana is echt hardhout. Het bevestigen met spijkers of schroeven gaat moeilijk en voorboren is nodig, maar de kwaliteit van het gladde hout na het schaven is uitstekend.

Vanwege de mooie kleuren wordt Timborana toegepast in gevels, vlonders en bankplanken.

Het hout wordt wegens zijn sterkte ook gebruikt als constructiehout. Kortom, een multifunctionele en prachtige hardhoutsoort.



BESCHIKBARE SPECIFICATIE

20x100 RUW, FSC 100%

Dik	Breed	Lang	Stuks	m ³
20	100	205	73	0,299
20	100	255	251	1,280
20	100	300	136	0,816
20	100	305	30	0,183
20	100	350	153	1,071
20	100	355	87	0,618
20	100	400	48	0,384
20	100	405	117	0,948
20	100	450	23	0,207
20	100	455	99	0,901
20	100	500	60	0,600
20	100	555	47	0,522
20	100	605	65	0,787
				8,616

20x150 RUW, FSC 100%

Dik	Breed	Lang	Stuks	m ³
20	150	250	143	1,073
20	150	300	53	0,477
20	150	350	41	0,431
20	150	400	42	0,504
				2,485

20x200 RUW, FSC 100%

Dik	Breed	Lang	Stuks	m ³
20	200	200	53	0,424
20	200	350	110	1,540
20	200	450	105	1,890
20	200	500	145	2,900
20	200	550	148	3,256
20	200	600	274	6,576
				16,586

42x68 4 zijden geschaafd, FSC CW

Dik	Breed	Lang	Stuks	m ³
42	68	185	513	2,712
42	68	245	196	1,371
42	68	275	192	1,508
42	68	305	421	3,667
42	68	335	510	4,879
42	68	365	392	4,086
42	68	395	280	3,159
42	68	455	470	6,107
42	68	485	364	5,042
				32,531

INFO

Verlijming en constructief lamineren wordt als goed gerapporteerd.

Machinale bewerking leidt tot een mooi en glad eindproduct.

Timborana droogt langzaam, weinig kans op scheuren.

**AL ONS HOUT IS AFKOMSTIG UIT
FSC® GECERTIFICEERDE BOSSEN**