

## Abiurana

<b>Duurzaamheid</b>	Klasse 1
<b>Toepassingen</b>	Vlonderplanken, funderingen, <a href="#">brugdelen</a> en schuttingpalen.
<b>Volumieke massa</b>	(1100-)1030- 1170(-1250) kg/m <sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte, vers 1280 kg/m <sup>3</sup> .
<b>Kleur</b>	Rozebruin tot roodachtig
<b>Bijzonderheden</b>	Flauwe streep-of vlamtekening
<b>Draad</b>	Recht tot onregelmatig, soms een lichte kruisdraad.
<b>Nerf</b>	Fijn
<b>Hardheid</b>	12200N (Janka) langsvlak
<b>Bewerkbaarheid</b>	Lastig machinaal te bewerken door de aanwezige kiezelzuur. Abiurana tropisch hardhout laat zich echter wel zeer glad bewerken.
<b>Spijkeren/schroeven</b>	Vorboren noodzakelijk
<b>Botanische naam</b>	Pouteria guianensis
<b>Groeigebied</b>	Tropisch Zuid-Amerika
<b>Andere namen</b>	Abiorana, Caimito, Akoinsiba
<b>Achtergrondinformatie</b>	Abiurana staat genoemd in de NEN 5493
<b>Familie</b>	Sapotaceae