Abiurana

Duurzaamheid	Klasse 1
Volumieke massa	(1100-)1030- 1170(-1250) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 1280 kg/m3.
Kleur	Rozebruin tot roodachtig
Toepassingen	Abiurana wordt gebruikt voor vlonderplanken, funderingen, hardhouten brugdelen en schuttingpalen.
Hardheid	12200N (Janka) langsvlak
Draad	Recht tot onregelmatig, soms een lichte kruisdraad.
Nerf	Fijn
Bewerkbaarheid	Lastig machinaal te bewerken door de aanwezige kiezelzuur. Abiurana tropisch hardhout laat zich echter wel zeer glad bewerken.
Bijzonderheden	Flauwe streep-of vlamtekening
Spijkeren/schroeven	Voorboren noodzakelijk
Oppervlakafwerking	Abiurana behandelen? Houd er dan rekening mee dat olie of beits niet direct wordt opgenomen door het hout.
Botanische naam	Pouteria guianensis
Groeigebied	Tropisch Zuid-Amerika
Andere namen	Abiorana, Caimito, Akoinsiba
Achtergrondinformatie	Abiurana hout staat genoemd in de NEN 5493
Familie	Sapotaceae