

Cambara

Duurzaamheid	Klasse 2-3
Volumieke massa	Vers 1000-1100 kg/m ³ , bij 12% vochtgehalte 590-600 kg/m ³
Kleur	Het kernhout is bruin, roodbruin of purperbruin.
Toepassingen	Cambara hout wordt veelvuldig toegepast in gevelbekleding , boeidelen en (binnen)deuren. Meubelen, lijstwerk, schorten, binnenbetimmeringen, kisten, fineer, en speelgoed.
Hardheid	Langsvlak 3900 N
Draad	Recht, soms golvend.
Nerf	Matig grof tot grof.
Stabiliteit	Middelmatig
Drogen	Cambara hout droogt matig tot snel. Bij het drogen van Cambara is er een matige kans op in- en uitwendige scheuren, en vervormingen.
Bewerkbaarheid	Cambara laat zich zowel met de hand als machinaal makkelijk bewerken.
Bijzonderheden	Cambara (Quarubarana) kan door het licht in het begin iets verkleuren maar daarna zal de kleur nagenoeg hetzelfde blijven.
Spijkeren/schroeven	Goed
Oppervlakafwerking	Goed, ook met watergedragen afwerksystemen.
Botanische naam	Erismia uncinatum
Groeigebied	Cambara hout groeit in Tropisch Zuid-Amerika
Andere namen	Quarubarana, Mahagony, Cambara
Familie	Vochysiaceae