Cedrorana

Duurzaamheid	Klasse 1 bovengronds
Volumieke massa	Vers 850-950 kg/m3. Bij 12% vochtgehalte 550-650 kg/m3.
Kleur	Roze bruin
Toepassingen	Geveltimmerwerk, buitenmeubilair. Cedrorana is genoemd in de lijst met goedgekeurde houtsoorten voor in houten gevelelementen (SKH-Publicatie 99-05).
Sterkteklasse	Niet bekend
Hardheid	Langsvlak 2500 N volgens Janka
Draad	Recht, maar zwakke kruisdraad kan voorkomen.
Nerf	Matig grof
Stabiliteit	Gering
Drogen	Het Cedrorana hout is vrij gemakkelijk en vlug te drogen zonder dat er scheurvorming optreedt.
Bewerkbaarheid	Cedrorana hardhout laat zich goed bewerken. Bij schulpen ontstaat de kans op een wollig oppervlak, maar met een bewerkingshoek van 20-25 graden wordt dit grotendeels voorkomen. Voor een glad oppervlak na vlakken en strijken is scherp gereedschap een vereiste. Anders kan een wat vezelig oppervlak ontstaan.
Spijkeren/schroeven	Goed
Oppervlakafwerking	Goed, met een oplosmiddelhoudende verf en met een dekkend watergedragen systeem. Voor glad werk is het gebruik van een poriënvuller noodzakelijk.
Botanische naam	Cedrelinga catenaeformis ducke
Groeigebied	Tropisch Zuid-Amerika
Andere namen	Cedrelinga, iacaica, paricá, yacayacá, tornillo, cedro tornillo, donceder
Achtergrondinformatie	Vers gekapt heeft Cedrorana hout een lichtroze kleur tot geelbeigebruin die na droging en aan licht blootgesteld lichtbruin wordt met soms een goudkleurige glans of het krijgt een lichtroodbruine kleur. De vaten vormen vaak opvallende donkere lijnen op het houtoppervlak. Vers cedrorana heeft een onaangename geur die na droging echter verdwijnt. Het niet scherp begrensde smalle spint heeft een witgele tot rozegrijze kleur.
Kwaliteitseisen	Cedrorana is genoemd in de lijst met goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen(SKH-Publicatie 99-05). Dit betekent dat met cedrorana kozijnen met KOMO-productiecertificaat kunnen worden vervaardigd.
Familie	Leguminosae (Mimosaceae)