

Dapalo

Belangrijkste kenmerken	Dapalo infographic
Duurzaamheid	Klasse 1 tot 2
Toepassingen	Parkbanken, gevels, promenades / vlonders en vrachtwagenplaten.
Volumieke massa	Vers 1000-1100 kg / m ³ , bij 12% luchtvochtigheid 750-900 kg / m ³
Kleur	Het kernhout van Dapalo heeft een bruine kleur met een groene tint en heeft soms smalle zwarte strepen. Het spinthout is gemakkelijk te onderscheiden van het kernhout.
Bijzonderheden	Dapalo hout is goed te lijmen.
Draad	De korrel is recht en soms onregelmatig. Alternatieve rotatie kan optreden.
Nerf	De textuur van Tanimbuca is gemiddeld grof
Drogen	Drogen moet voorzichtig gebeuren om scheuren en kromtrekken te voorkomen.
Bewerkbaarheid	Machinale bewerking is goed en produceert gladde oppervlakken.
Spijkeren/schroeven	Voorboren voor schroeven wordt aanbevolen.
Oppervlakafwerking	Er zijn goede ervaringen met de oppervlaktebehandeling van Dapalo.
Botanische naam	Terminalia spec. div.
Groeigebied	Dapalo hout groeit in Zuid Amerika
Andere namen	Nargusta, Tanimbuca
Familie	Combretaceae
Referentie projecten	Terrasvlonders Cortenhoeve