

Fava Amargosa

Duurzaamheid	Bovengronds 1, grondcontact 2-3
Volumieke massa	Vers 1100-1200 kg/m3. Bij 12% vochtgehalte 750-850 kg/m3.
Kleur	Geel groen bruin
Toepassingen	Onderregels, gevelbekleding, dakdelen, meubels, damwanden en beschoeiingen.
Sterkteklasse	Niet bekend
Draad	Rechte tot onregelmatige draad tot lichte tot sterke kruisdraad
Nerf	Grof
Stabiliteit	Vermoedelijk gering
Drogen	Aan de lucht matig snel, met een kleine kans op vervorming en oppervlaktescheurtjes
Bewerkbaarheid	Machinale bewerking van het Fava Amargosa hout gaat relatief makkelijk. Wel kan een licht botmakend effect optreden. Voorboren is aanbevolen. De afwerking en verlijming wordt als goed gerappor-teerd. Het hout droogt matig snel, met een kleine kans op vervorming en oppervlakte-scheurtjes.
Bijzonderheden	Het kernhout van Fava Amargosa is geelbruin met een groenige tint. Door blootstelling aan licht wordt de kleur donkerder. Het inademen van houtstof kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Botanische naam	Vatairea paraensis
Groeigebied	Fava Amargosa groeit in tropisch Zuid- en Centraal-Amerika
Andere namen	Faveira amargosa
Achtergrondinformatie	Veelvuldig parenchym rond de vaten veroorzaakt een duidelijke streeptekening in het hout. De draad van Fava Amargosa hardhout is recht tot onregelmatig, met lichte tot sterke kruisdraad. De nerf is grof.
Familie	Leguminosae (Papilionaceae)
Referentie projecten	Constructie voor terrasvlonder , Zwembad