# Favinha

| | |
|---|---|
| **Duurzaamheid** | Klasse 1 |
| **Toepassingen** | Damwanden en beschoeiingen, loopdekken, constructie- en wrijfhout, brugdekken. |
| **Volumieke massa** | Bij 12% vochtgehalte 680-950 kg/m3 |
| **Kleur** | Prachtig goudgeel soms bruin geaderd kernhout met een opmerkelijke glans. Onbehandeld Favinha zal met de tijd wat vergrijzen. |
| **Draad** | Kruisdraad en onregelmatig |
| **Nerf** | De nerf van Favinha hout is matig grof |
| **Drogen** | Favinha hardhout droogt traag met risico op scheuren of vervormingen. |
| **Hardheid** | 6530N (Janka) Langsvlak |
| **Bewerkbaarheid** | Deze houtsoort is gemakkelijk bewerkbaar, zowel machinaal als met de hand. |
| **Spijkeren/schroeven** | Voorboren is noodzakelijk bij Favinha hout |
| **Oppervlakafwerking** | Goed, gemakkelijk en vlak |
| **Botanische naam** | Enterolobium schomburgkii |
| **Groeigebied** | Brazilië |
| **Andere namen** | Batibatra |
| **Achtergrondinformatie** | De favinhaboom wordt gemiddeld 30 tot 40 meter hoog. De stam kan een diameter tot 180cm hebben. |