

Favinha

Duurzaamheid	Klasse 1
Volumieke massa	Bij 12% vochtgehalte 680-950 kg/m3
Kleur	Prachtig goudgeel soms bruin geaderd kernhout met een opmerkelijke glans. Onbehandeld Favinha zal met de tijd wat vergrijzen.
Toepassingen	Damwanden en beschoeiingen , loopdekken, constructie- en wrijfhout, brugdekken.
Hardheid	6530N (Janka) Langsvlak
Draad	Kruisdraad en onregelmatig
Nerf	De nerf van Favinha hout is matig grof
Drogen	Favinha hardhout droogt traag met risico op scheuren of vervormingen.
Bewerkbaarheid	Deze houtsoort is gemakkelijk bewerkbaar, zowel machinaal als met de hand.
Spijkeren/schroeven	Vorboren is noodzakelijk bij Favinha hout
Oppervlakafwerking	Goed, gemakkelijk en vlak
Botanische naam	Enterolobium schomburgkii
Groeigebied	Brazilië
Andere namen	Batibatra
Achtergrondinformatie	De favinhaboom wordt gemiddeld 30 tot 40 meter hoog. De stam kan een diameter tot 180cm hebben.