

Garapa

Duurzaamheid	Klasse 2
Sterkteklasse	Niet bekend
Toepassingen	Vlonders , betimmeringen
Volumieke massa	Vers 950-1050 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 750-850 kg/m ³ .
Kleur	Licht geel kleurend naar licht bruin
Draad	Recht tot onregelmatige kruisdraad
Nerf	Matig grof
Werken	Middelmatig
Drogen	Langzaam, met enig risico op vervorming en droogscheurtjes
Hardheid	Langsvlak 8520 N volgens Janka
Bewerkbaarheid	Garapa is vers zonder problemen te verwerken. Bij droog hout hebben de voorkomende kiezelkorrels een stek afstomend effect op het snijgereedschap.
Spijkeren/schroeven	Goed maar voorboren noodzakelijk
Oppervlakafwerking	Goed
Botanische naam	Apuleia leiocarpa
Groeigebied	Zuid-Amerika
Andere namen	Ana, almendrillo amarillo, ferro, grápia
Algemeen	Kan alleen gedroogd worden toegepast
Familie	Leguminosae/Caesalpinieaceae