

Garapa

Duurzaamheid	Klasse 2
Volumieke massa	Vers 950-1050 kg/m3. Bij 12% vochtgehalte 750-850 kg/m3.
Kleur	Versgezaagd is Garapa hardhout lichtgeel kleurend. Bij blootstelling aan licht kleurt het hout naar lichtbruin tot roze-bruin.
Toepassingen	Zeer geschikt voor buitentoepassingen als gevels, vlonders, betimmeringen, schuttingen.
Sterkteklasse	Niet bekend
Brandklasse gevel	D
Hardheid	Langsvlak 8520 N volgens Janka
Draad	Recht tot onregelmatige kruisdraad
Nerf	Matig grof
Stabiliteit	Middelmatig
Drogen	Garapa hout droogt langzaam, met enig risico op vervorming en droogscheurtjes
Bewerkbaarheid	Garapa hardhout is vers zonder problemen te verwerken. Bij droog hout hebben de voorkomende kiezelkorrels een afstompend effect op het snijgereedschap.
Bijzonderheden	Garapa is vergelijkbaar met Bangkirai, een hardhoutsoort uit Zuidoost-Azië. Het hout heeft echter iets meer (dichte) noesten, structuren en kleurverschil dan Bangkirai.
Spijkeren/schroeven	Goed maar voorboren noodzakelijk
Oppervlakafwerking	De oppervlakafwerking van een Garapa vlonder is goed
Botanische naam	Apuleia leiocarpa
Groeigebied	Zuid-Amerika
Andere namen	Ana, almendrillo amarillo, ferro, grápia
Algemeen	Garapa hout kan het beste gedroogd worden toegepast
Familie	Leguminosae/Caesalpiniaceae