

Iroko

Duurzaamheid	1-2
Volumieke massa	(470-)-650(-850) kg/m ³ bij 12% vochtgehalte
Kleur	Lichtbruin tot gelig
Toepassingen	Kozijnen, gevelbekleding, parketvloeren, trappen, meubels en in de scheepsbouw en wagonbouw
Sterkteklasse	D24 of D40
Brandklasse gevel	D
Hardheid	5600N volgens Janka
Draad	Recht tot kruisdraad, soms golvend
Nerf	Matig grof
Stabiliteit	Gering
Drogen	Matig snel, hout met veel inhoudsstoffen droogt aanzienlijk langzamer.
Bewerkbaarheid	Goed, zowel met handgereedschap als machinaal.
Bijzonderheden	Iroko bevat een giftige stof genaamd chlorophorine. Wees behoedzaam bij het bewerken van Iroko want deze stof kan leiden tot slijmvliesontstekingen en huidandoeningen
Spijkeren/schroeven	Redelijk. Voorboren wordt aangeraden. Er kunnen grijs tot zwarte verkleuringen ontstaan in contact met ijzer.
Oppervlakafwerking	Matig
Botanische naam	Milicia excelsa
Groeigebied	Tropisch Afrika
Andere namen	African Teak, Mereira, Odum, Kambala, Lusanda
Kwaliteitseisen	Iroko staat opgenomen in de NEN 5482 en
Familie	Moraceae