

Jarana

Duurzaamheid	Duurzaam tot zeer duurzaam
Volumieke massa	Vers 1.250 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 930 - 1.040 kg/m ³ .
Kleur	Het kernhout is fris lichtbruin tot roodbruin van kleur. Na drogen en blootstelling aan zon wordt dit donker roodbruin. De glans is middelmatig. Het spinhout is lichter en gemakkelijk te onderscheiden.
Toepassingen	Jarana hout wordt voornamelijk geïmporteerd als rondhout voor de palen, en ook in het gezaagd hout voor balken. Jarana wordt gebruikt in exterieur toepassingen zoals hydraulische constructies, palen , dwarsliggers en zeewering.
Sterkteklasse	D40
Draad	De draad is recht, soms met elkaar verbonden. De textuur is matig-fijn.
Nerf	Jarana hout heeft vaak een mooie en fijne nerf, met enkele mm brede lijnen op het oppervlak.
Drogen	Drogen gaat snel, maar moet voorzichtig worden gedaan om vervorming te voorkomen
Bewerkbaarheid	Bewerking van deze zware houtsoort gaat relatief goed. Er is een gering botmakend effect door het silicagehalte.
Spijkeren/schroeven	Voorboren is aanbevolen.
Botanische naam	Lecythis jarana
Groeigebied	Het Amazonegebied van Brazilië.
Andere namen	Inhauba, Inhaiba, Sapucaia
Algemeen	De stammen van Jarana hout hebben een grote vorm, die het mogelijk maakt grotere afmetingen produceren.