

Jatoba

Duurzaamheid	Klasse 1
Sterkteklasse	D40
Toepassingen	Jatoba hout is mede door zijn slijtvastheid geschikt voor parket, meubels, vloeren , gevelbekleding . In de scheepsbouw wordt deze houtsoort veelvuldig gebruikt voor zowel binnen- als buitenbetimmeringen. Van den berg Hardhout heeft meermaals geholpen bij het realiseren van een Jatoba houten vloer in woningen, winkels en showrooms
Volumieke massa	Vers 1000-1200 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 750-850 kg/m ³
Kleur	Jatoba hout is roodbruin-donkergeel van kleur. Het brede spint is grijs tot bruingrijs.
Bijzonderheden	Het kernhout is zeer moeilijk te impregneren.
Draad	Recht, soms onregelmatige draad en lichte kruisdraad.
Nerf	De nerf is fijn tot matig grof
Stabiliteit	Middelmatig
Drogen	Jatoba hout droogt langzaam, met weinig vervorming en oppervlaktescheurtjes.
Hardheid	Langsvlak 10.400-14.600 N
Bewerkbaarheid	Het hout van Jatoba is vrij gemakkelijk te bewerken en mooi glad af te werken
Spijkeren/schroeven	Bij Jatoba hout is voorboren noodzakelijk
Oppervlakafwerking	Goed met een oplosmiddelhoudend systeem. Bij toepassing van een watergedragen systeem is een sealer gewenst om het doorslaan van inhoudsstoffen te voorkomen.
Botanische naam	Hymenaea courbaril
Groeigebied	Zuid-Amerika
Andere namen	Locus, Rode locus, Jutai, Courbaril, Brazilian Cherry
Algemeen	Wilt u Jatoba hout kopen? Voor de exacte prijs van Jatoba vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij leveren uitsluitend Jatoba met FSC keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
Familie	Leguminosae
Forestlines®	Ons Jatoba is beschikbaar in Forestlines® voor gevelbekleding