

Louro Faia

Belangrijkste kenmerken	Louro Faia is hard, zwaar en bruin van kleur. Met de nodige zorg is het goed te bewerken.
Duurzaamheid	Klasse 1-2 (kernhout)
Volumieke massa	Vers ca. 1200 kg/m ³ , bij 12% vochtgehalte 900 - 1000 kg / m ³
Kleur	Bruin tot roodbruin, met opvallende spiegeltekening op het kwartierse vlak.
Toepassingen	Louro Faia hout wordt toegepast als vlonders, constructiehout en palen . Wordt ook regelmatig in een interieur toegepast.
Sterkteklasse	Niet bekend
Hardheid	9550 - 9750 N
Draad	Louro Faia hardhout heeft een rechte draad.
Nerf	Matig grof
Drogen	Voorzichtig drogen is aanbevolen. Bij te snelle droging bestaat de neiging tot vervorming en collapsvorming. Na zorgvuldige droging is Louro Faia een stabiele houtsoort.
Bewerkbaarheid	Louro Faia hout is goed te bewerken. Bij afwerking van het kwartierse vlak kunnen soms cellen uitgerukt worden vanwege de opvallende houtstralen.
Bijzonderheden	Vers gekapt ruikt het hout een beetje. Na droging verdwijnt de geur.
Spijkeren/schroeven	Voorboren aanbevolen.
Oppervlakafwerking	Goed.
Botanische naam	Roupala montana var.
Groeigebied	Louro Faia hardhout groeit in tropisch Zuid-Amerika
Andere namen	Roupala, Catucaém, Carvalho, Carne de vaca.
Algemeen	Zowel ruw gezaagd als geschaafd verkrijgbaar.
Familie	Proteaceae