

Louro preto

Duurzaamheid	Bovengronds klasse 1
Toepassingen	Het fraaie loofhoutsoort is uitermate geschikt om te gebruiken voor gevelbekleding, palen , betimmeringen, vlonderdelen, damwanden en beschoeiingen .
Volumieke massa	Vers 950 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 660-820 kg/m ³ .
Kleur	Louro preto is lichtgoudbruin tot donkerbruin met soms donkere stroken en vlekken. Het hout donkert enigszins na onder invloed van UV licht. Het spint is geelwit tot grijs. Louro preto heeft een fraaie glans.
Bijzonderheden	Vers bewerkt Louro preto heeft meestal een aangename geur.
Draad	Recht maar ook kruisdraad of golvende draad komen voor
Nerf	Fijn tot matig grof
Drogen	Tot een dikte van circa 33 mm droogt het relatief gemakkelijk, met enige neiging tot vervorming. Grotere maten drogen moeilijk.
Hardheid	Langsvlak 4900 N
Bewerkbaarheid	Louro preto is goed en glad te bewerken
Spijkeren/schroeven	Goed. Voorboren aanbevolen in verband met splijten.
Oppervlakafwerking	Afwerken met niet film filmvormende producten gaat redelijk goed.
Botanische naam	Ocotea. spec. div.
Groeigebied	Zuid-Amerika
Familie	Lauraceae
Referentie projecten	Gevel De Stadhouders , Erkerhuis Midlaren