

Sucupira amarela

Duurzaamheid	Zonder grondcontact 1, met grondcontact 2
Volumieke massa	Vers 1140-1200 kg/m3. Bij 12% vochtgehalte 650-750 kg/m3.
Kleur	Roze bruin tot roodbruin. Zonder behandeling vergrijst Sucupira Amarela in de buitenlucht vrij snel naar een zilvergrijs.
Toepassingen	Sucupira amarela wordt veelvuldig gebruikt voor buitentoepassingen als schuttingen, terrasvlonders, gevelbekleding en betimmeringen. Het loofhout is o.a. ook geschikt voor constructiehout onder dak en binnenshuis als parket.
Sterkteklasse	D30 of D40, afhankelijk van groeigebied
Brandklasse gevel	D
Hardheid	Langsvlak 6100-10100 N volgens Janka
Draad	Recht of onregelmatig of kruisdraad
Nerf	Matig grof tot grof
Stabiliteit	Middelmatig
Drogen	Het hout droogt vrij snel tot matig snel, met enige kans op vervorming
Bewerkbaarheid	Sucupira amarela hout is matig goed te zagen, goed tot matig te schaven, schuren en te draaien. Bij hout met kruisdraad kunnen inspringsels voorkomen. Sommige soorten geven een wollig oppervlak. Sommige soorten bevatten wat kiezel waardoor snijgereedschap snel kan afstompen.
Bijzonderheden	Het kernhout heeft droog een matige glans en geen opvallende geur. Wanneer Mandioqueira vers gezaagd is, komt er echter een onaangename geur vrij.
Spijkeren/schroeven	Goed. Voorboren wordt aangeraden
Oppervlakafwerking	Voor binnentoepassingen van Sucupira Amarela vermoedelijk geen problemen.
Botanische naam	Qualea spec. div.
Groeigebied	Sucupira amarela groeit in Suriname, Frans Guyana, Brazilië, Peru
Andere namen	Sucupira amarela,Mandioqueira escamosa, Mandioqueira lisa, Gronfoeloe, Mandio
Familie	Vochysiaceae
Referentie projecten	Blok 54, Bruisdreef , Galerij, Gevelbekleding Nieuw Hydepark