

Muirapiranga

Belangrijkste kenmerken	Download de handige Infographic van Muirapiranga hardhout
Duurzaamheid	Klasse 1-2
Volumieke massa	Vers 1230 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 900-1100 kg/m ³ .
Kleur	Bordeaux rood/bruin met donkerbruine/zwarte aders
Toepassingen	Deze exclusieve zeer luxe houtsoort is geschikt voor binnen en buitenbetimmering, exclusieve luxe meubels, fineer, palen , parket, draaiwerk en decoratieve toepassingen als sieraden en muziekinstrumenten.
Sterkteklasse	Niet bekend
Hardheid	Als roodbruin tropisch hardhout heeft Muirapiranga een hardheid van 9000 N Langsvlak
Draad	Muirapiranga is meestal een rechtdradig hout, maar kruisdraad komt wel eens voor.
Nerf	De nerf van Muirapiranga hout is fijn tot matig grof
Stabiliteit	Weinig
Drogen	Langzaam zonder grote risico's, waarbij vervormen en droogscheurtjes weinig voorkomen.
Bewerkbaarheid	Ondanks de grote hardheid is Muirapiranga hardhout relatief gemakkelijk te bewerken, en krijgt bij polijsten een schitterende hoogglans.
Bijzonderheden	Het dikke spint is geelwit van kleur en duidelijk te onderscheiden van het kernhout. Vaak heeft het kernhout een kersenkleurige of gouden glans. Muirapiranga een hele duurzame houtsoort en is bestand tegen verrotting, schimmels en termieten.
Spijkeren/schroeven	Houdt spijkers/schroeven zeer goed. Voorboren aan te raden.
Oppervlakafwerking	Goed, en is te polijsten tot een schitterende hoogglans.
Botanische naam	Brosimum Paraense Huber, B. Lanciferum Ducke.
Groeigebied	Voorkomend in de Amazone en Para.
Andere namen	Pau Rainha, Pao Brasil, Conduru, Satinwood, Palo de Sangre, Bloodwood.
Familie	Muirapiranga hout is familie van de Moraceae
Referentie projecten	Trapleuningen Station Holendrecht