

Sucupira preto

Duurzaamheid	Klasse 2
Volumieke massa	Vers 1100-1200 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 850-950 kg/m ³ .
Kleur	Sucupira hout is bruin van kleur
Toepassingen	Sucupira preto is een zeer harde houtsoort welke zeer geschikt is voor meubelen, trappen, betimmeringen binnen en buiten. Daarnaast is de Sucupira vloer erg geliefd.
Hardheid	Langsvlak 8750 N volgens Janka
Draad	Recht, maar kruisdraad en golvende draad kan voorkomen
Nerf	Matig grof tot grof
Drogen	Sucupira preto hout droogt langzaam
Bewerkbaarheid	Sucupira is over het algemeen vrij lastig te bewerken
Bijzonderheden	In Brazilië worden een aantal sucupirasoorten onderscheiden. Deze worden aangeduid met de naam 'sucupira' gevolgd door een toevoeging van een kleur of kenmerk. In dit geval dus preta. Zo is Sucupira Vermelho/Amarelo is een rode variant van de houtsoort.
Spijkeren/schroeven	Voorboren noodzakelijk
Oppervlakafwerking	Goed
Botanische naam	Diplotropis purpurea
Groeigebied	Brazilië, Guyana, Suriname
Andere namen	Andere namen voor Sucupira hout zijn Zwarte kabbes, tatabu, alcornoque
Familie	Leguminosae