

Sucupira Vermelho

Duurzaamheid	2
Volumieke massa	(700-)850 (-1000) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 950-1200 kg/m3
Kleur	De kleur van het kernhout is helder steenrood of donkerrood tot bruinrood, dat zich scherp aftekent tegen het geelachtig witte tot licht geelbruine spint. Lichtgekleurde banden parenchymweefsel geven andira een zeer opvallend uiterlijk.
Toepassingen	Bouwhout zowel voor binnen- als buitenwerk, binnen- en buitenbetimmeringen, zware constructies, bruggen, waterdorpels, carrosseriebouw, scheepsbouw, vloeren, trappen, draaiwerk, wandelstokken, handvatten, biljartkeus enz.
Sterkteklasse	D30 (NEN-EN 338)
Brandklasse gevel	D
Hardheid	7150-7800 N. Langsvlak (Janka)
Draad	Recht, kruisdraad is vaak aanwezig bij Sucupira hout.
Nerf	Grof
Stabiliteit	Vermoedelijk gering.
Drogen	Sucupira Vermelho droogt vrij langzaam, met weinig vervorming
Bewerkbaarheid	Sucupira Vermelho, ook wel Rode Kabbes hout genoemd, is goed bewerkbaar. Schaven is soms moeilijk door het afwisselende hard en zacht weefsel.
Spijkeren/schroeven	Matig. Voorboren wordt aanbevolen.
Oppervlakafwerking	Goed
Botanische naam	Andira coriacea Pulle, A. spec. div..
Groeigebied	Brazilië, Suriname, Guyana, Frans Guyana en Midden-Amerika.
Andere namen	Andira, Acapurana, Sucupira vermelho (Brazilië), Saint Martin rouge (Frans Guyana), Red cabbage bark, Red cabbage tree (Guyana en Honduras), Angelin (Antillen), Rode kabbes (Suriname)
Familie	Leguminosae (Papilionaceae).