

Sucupira Vermelho

| | |
|----------------------------|--|
| Duurzaamheid | 2 |
| Sterkteklasse | D30 (NEN-EN 338) |
| Toepassingen | Bouwhout zowel voor binnen- als buitenwerk, binnen- en buitenbetimmeringen, zware constructies, bruggen , waterdorpels, carrosseriebouw, scheepsbouw, vloeren, trappen, draaiwerk, wandelstokken, handvatten, biljartkeus enz. |
| Volumieke massa | (700-)850 (-1000) kg/m ³ bij 12% vochtgehalte, vers 950-1200 kg/m ³ |
| Kleur | De kleur van het kernhout is helder steenrood of donkerrood tot bruinrood, dat zich scherp aftekent tegen het geelachtig witte tot licht geelbruine spint. Lichtgekleurde banden parenchymweefsel geven andira een zeer opvallend uiterlijk. |
| Draad | Recht, kruisdraad is vaak aanwezig bij Sucupira hout. |
| Nerf | Grof |
| Stabiliteit | Vermoedelijk gering. |
| Drogen | Sucupira Vermelho droogt vrij langzaam, met weinig vervorming |
| Hardheid | 7150-7800 N. Langsvlak (Janka) |
| Bewerkbaarheid | Sucupira Vermelho, ook wel Rode Kabbes hout genoemd, is goed bewerkbaar. Schaven is soms moeilijk door het afwisselende hard en zacht weefsel. |
| Spijkeren/schroeven | Matig. Voorboren wordt aanbevolen. |
| Oppervlakafwerking | Goed |
| Botanische naam | Andira coriacea Pulle, A. spec. div.. |
| Groeigebied | Brazilië, Suriname, Guyana, Frans Guyana en Midden-Amerika. |
| Andere namen | Andira, Acapurana, Sucupira vermelho (Brazilië), Saint Martin rouge (Frans Guyana), Red cabbage bark, Red cabbage tree (Guyana en Honduras), Angelin (Antillen), Rode kabbes (Suriname) |
| Familie | Leguminosae (Papilionaceae). |