

Tauari branco

Belangrijkste kenmerken	De kleur van het kernhout is wittig tot gelig. Bij Tauari Branco komt vals kernhout (te herkennen aan bruin/roze kleur met zwarte strepen) voor. Sommige Tauari-soorten kunnen tot 0,8% kiezel bevatten. Tauari varieert sterk in gewicht, waarschijnlijk door het mengen van ca. 18 Couratari soorten. In het hout komen soms harskanalen van meerdere centimeters breed en meerdere decimeters lang voor. De harsgangen worden gekenmerkt door de zwarte inhoudsstoffen.
Duurzaamheid	Variabel: klasse 2-4
Volumieke massa	550-650 kg/m ³
Kleur	Wit, lichtgeel tot grijsgeel
Toepassingen	Kozijnen, binnenbetimmeringen, muziekinstrumenten, speelgoed, fineer. Hoofdzakelijk binnentoepassingen.
Sterkteklasse	Niet bekend
Hardheid	3900-4400N volgens Janka
Draad	Recht, soms kruisdraad
Nerf	Matig grof
Stabiliteit	Vermoedelijk middelmatig
Drogen	Matig snel, vrij gemakkelijk te drogen met weinig neiging tot scheuren of vervormen
Bewerkbaarheid	Tauari branco laat zich goed bewerken, echter door het kiezelgehalte kunnen snijgereedschappen bot worden.
Bijzonderheden	Kan harsgangen bevatten, ook wel charcoal genoemd.
Spijkeren/schroeven	Goed
Oppervlakafwerking	Goed
Botanische naam	Couratari spp.
Groeigebied	Tropisch Zuid- en Midden Amerika
Andere namen	Ingipipa, Couatari, Surinaams Eiken
Algemeen	Tauari branco laat zich vermoedelijk goed impregneren
Familie	Lecythidaceae