

Timborana

Belangrijkste kenmerken	Download de handige infographic van Timborana hardhout
Duurzaamheid	Klasse 2
Toepassingen	Timborana is geschikt voor gevelbekleding , balkhout, vlonders en bankplanken. Het hout wordt door zijn sterkte ook gebruikt als constructiehout.
Volumieke massa	Vers 1050 kg/m ³ . Bij 12% vochtgehalte 800 kg/m ³ .
Kleur	geel rood bruin
Bijzonderheden	Het kernhout van Timborana hout is goed te onderscheiden van het spinthout. Er komen ook lichtere gedeeltes voor in het hout. Het hout heeft een fraaie tekening.
Draad	Recht tot kruisdraad of onregelmatige draad.
Nerf	Fijn tot matig grof en gelijkmatig.
Stabiliteit	Niet bekend
Drogen	Enigszins moeizaam, neiging tot scheuren
Bewerkbaarheid	Machinale bewerking van het Timborana hardhout gaat goed. Het geschaafde product wordt mooi glad. Verlijming en constructief lamineren wordt als goed gerapporteerd.
Spijkeren/schroeven	Moeilijk, voorboren noodzakelijk.
Oppervlakafwerking	Goed. Glad afwerken matig goed.
Botanische naam	Pseudopiptadenia suaveolens
Groeigebied	Timborana wood groeit in Brazilië
Andere namen	Golden Teak, Pikin-misiki, Favinha Prunelha
Familie	Fabaceae-mimosoideae
Referentie projecten	Gevelbekleding Het Ronde Erf , Kasteeltuinen Arcen