



Cumaru

Download de handige Infographic van Cumaru

Klasse 1

D60

Cumaru hout is geschikt als straatmeubilair, geluidsscherm, brug- en steigerdekken, vrachtwagenvloeren, en voor andere zware constructies

Vers 1100-1300 kg/m³. Bij 12% vochtgehalte 900-1100 kg/m³.

Geel rood bruin

Het kernhout en spint van Cumaru zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het spint is lichtgeel. Het kernhout is geelbruin tot roodbruin.

Kruisdraad

Matig grof

Vermoedelijk middelmatig

Zeer langzaam. Cumaru hout krimpt vrij gering tot middelmatig en heeft bij voorzichtig drogen weinig neiging tot eindscheuren en vervorming.

Langsvlak 15.700 N

Cumaru hardhout laat zich door zijn grote volumieke massa wat moeilijk bewerken. Het laat zich echter goed schaven en, uitgezonderd bij sterke kruisdraad, wordt het geschaafde oppervlak zeer glad. Laat zich goed draaien.

Vorboren noodzakelijk

Goed

Dipteryx odorata

Tropisch Zuid-Amerika

Tonkawood, charapilla, cumarut, tonka, sarrapia

Cumaru hout heeft meestal geelrode aderen en het voelt enigszins olieachtig aan en heeft vers een zwakke vanillegeur en smaakt naar ranzige olie.

Leguminosae (Papilionaceae)

Broeckgouw , Boulevard Katwijk , Robuuste tafel , San Blas , Parkbanken , Wintertuinen ASR , Fort waterlinie , Park Pierron , Hortustuin