



Azobé

Klasse 1-2, overgangshout 2

D70

Steigers, platen, palen, damwanden, gordingen, sluisdeuren

Vers 1100-1300 kg/m³. Bij 12% vochtgehalte 950-1050 kg/m³.

Azobé hout is donkerbruin-rood

Meestal kruisdraad of onregelmatige draad

Groot

Azobé hout droogt zeer langzaam

Langsvlak 17.000 N

Ondanks de hardheid kan Azobé vrij gemakkelijk machinaal worden bewerkt

Vorboren noodzakelijk

Goed

Lophira alata

Tropisch West-Afrika

Bongossi, Ekki

Azobé staat genoemd in de NEN 5493 'Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen.

Ochnaceae